

* Les matières marquées d'un astérisque sont les standards ZWIEBEL.

[Liste numérique](#) [Autres infos](#) [Sommaire](#)

Type matière : **CUIVRE**

Etat: Homologuée

Nuances

Pièce **Cu-C**

CC040A

Masse volumique 0,00

Lingot /

Retrait linéaire en % : 0,00

Norme : NF EN 1982

Date de validité: Février 99

Intervalle de fusion :

Ancienne désignation :

Correspondance:

Composition chimique, en pourcentage

P
i
è
c
e

L
i
n
g
o
t

Pas de composition spécifique

Caractéristiques mécaniques minimales mesurées sur éprouvettes

Code	Etat de livraison	Résistance	Limite d'élasticité	Allongement	Dureté	Conduct. électr.
99	GS-Moulage en sable	150	40	25	40	

Tableau comparatif par pays

	Allemagne	U.S.A.	G. - B.	Italie	Recette de fabrication interne
Désignation					Base: Additifs:
Norme					
Ancien/ désig.					

Directives d'emploi

Applications