

Type matière : **CUIVRE AU CHROME ***

Etat:

Nuances

Pièce **Cu CrF35**

Lingot

Masse volumique 8,90

Retrait linéaire en % : 2,00

Norme : DIN17655

Date de validité: 11/81

Intervalle de fusion :

Ancienne désignation :

Correspondance:

Composition chimique, en pourcentage

Pièce

Cr	Cd	Zn	Cu								
0,4	<0,50	<0,20	Reste								
1,2											

Lingot

Cr	Cd	Zn	Cu								

Caractéristiques mécaniques minimales mesurées sur éprouvettes

Code	Etat de livraison	Résistance	Limite d'élasticité	Allongement	Dureté	Conduct. électr.
94	Y20	350	250	25	min, 110	

Tableau comparatif par pays

	Tableau comparatif par pays				Recette de fabrication interne
	Allemagne	U.S.A.	G. - B.	Italie	Base:
Désignation					Additifs:
Norme					
Ancien/ désig.					

Directives d'emploi

Mauvaise coulabilité

Applications

* Les matières marquées d'un astérisque sont les standards ZWIEBEL.